

Технические характеристики R-COMPOSIT

Наименование показателя	Характеристика показателя
Внешний вид	Сплошное бесшовное гибкое покрытие белого цвета (возможна колеровка)
Плотность	1,0
Теплопроводность	0,1 Вт/мС
Содержание сухого вещества	65%
Расход материала	1...1,2 кг/м ²
Толщина покрытия в сухом виде	1 мм
Температура применения, хранения и транспортировки	+5...+35С
Температура эксплуатации	-70...+100 С
Предел прочности при отрыве от основания	1,7 МПа
Удлинение при разрыве	503%
Устойчивость к давлению воды	0,5 атм., 24 ч
Рефлективность	80%
Отражение инфракрасного излучения	85%
Устойчивость к УФ излучению	Стойкий к ультрафиолетовому излучению
Поверхности, на которые возможно нанесение покрытия	Бетон, штукатурка, рулонные кровельные материалы, шифер, металлические, черепица и т.д.
Морозостойкость готового покрытия (не менее)	120 циклов (15 лет)